

Fed lindoliemaling m.m.

- Fed oliemaling:** Rålinolie (lidt grønligt). Til udendørs brug.
Blandes med pigment.
Tørres helt efter 3 uger.
Til bl.a. **billeder** tilsættes sikkativ.
Tørres helt efter et par dage.
- Mager oliemaling:** Blander man terpentiner i olien, fortynder man den og den bliver mere transparent.
- Lasur:** Transparent farvelag, som stryges tyndt over grundmaling.
Lasur består af en lille del pigment, opblandet i et klart bindemiddel.
- Linolie:** Udvindes ved koldpresning af hørfrø.
Linoliefernis er kogt linolie og indeholder sikkativ. Gør farven lidt mørkere.
- Sikkativ:** Metalsalte der fremskynder tørreprocessen.
- Terpentin:** Vegetabilsk terpentiner = udvundet af lærketræ.
Mineralsk terpentiner = Petrokemisk.
- Shellak:** Harpiks og sprit. Shellak er reversibel, dvs. opløselig i sig selv.
- Alkydmaling:** Syntetisk oliemaling.
- Akrylmaling:** Vandbaseret hurtigtørrende maling, som tørres op til vandfast finish.