

Olieforgyldning

Guldgrund kan bruges på næsten alle flader.

Guldgrund fås med forskellige tørretider.

Pensler renses med terpentin.

Guldgrund tørrer til den er let klæbende.

Slagmetal, kobber, eller aluminium påføres.

Tørres helt og de løse "rester" kan derefter børstes af med en blød pensel eller vat.

Oxidering

Slagmetal kan oxideres med eddike.

Kobber kan oxideres med klorin.

Slagmetal eller kobber hæftes med guldgrund.

Afslut med en gang shellak.



1. Bund, karton med oliemaling
2. Kobberblad
3. Oxideret med klorin (under pergamentpapir)

NB. Slagmetal, kobber og sølv lakeres med en vandig lak (evt. skibslak) eller shellak.

Nedenfor:

Bund med karton og oliemaling. Guldgrund. Slagmetal igennem skabelon. Oxideret vha. eddike under bobleplast.

